



## Producto - informacion

## Barniz acuoso de proteccion SL 28-\*

<b>Aplicación:</b>	Barniz acuoso de bajo olor, con muy buen brillo, rápido secado, alta resistencia al roce, apto para empaques refrigerados.  Apto para papel, carton, cintas y materiales de aluminio vaporizado.  Adecuado para recubrimiento de doble cara
<b>Viscosidad:</b>	*20 – 80 sec. /20 °C (tiempo de sangrado DIN 53 211, 4 mm de taza)
<b>Solidos:</b>	ca. 42 % + 1 %
<b>Sello contra la estabilidad:</b>	Bien contra cubierta de aluminio, a causa de cambios en las condiciones de transformación y de tipos de papel de aluminio se recomienda exámenes practicos (150° C/ 1 bar /1 S)
<b>Manera de aplicacion:</b>	Adecuado para maquinas offset, maquinas barnizadoras y maquinas de impresión flexografica.
<b>Secado:</b>	Dependiendo de la maquina, preferiblemente de aire caliente.
<b>Cantidad:</b>	3 – 8 g wet/m <sup>2</sup> (depende de la aplicacion)
<b>Peso:</b>	1,03 kg/l
<b>Adelgazamiento:</b>	Agua / etanol (proporcion 1:1) si es necesario
<b>Anotacion:</b>	<b>Agitar antes de usar</b> El barniz de dispersión debe ser almacenado en una temperatura no más de 35° C recomendamos el uso de tintas de impresión que son aptos para solventes, álcali y etanol (según la norma DIN 16524 / 25)  Limpiar las máquinas y los equipos con agua de inmediato
<b>Contenedor:</b>	25 kg, 150 kg, 600 kg, 1000 kg